



Instrukcja użytkowania frontów i płyt akrylowych:

Płyty i fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną (wyjątek stanowią fronty AA3D). Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. Folię ochronną z frontu usuwamy dopiero po ich zamontowaniu oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia.

Gotowe fronty, jak i płyty, przed dalszą obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze do 15° do 25°C w pozycji poziomej na równej powierzchni.

Przed montażem fronty należy aklimatyzować w pozycji poziomej co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy wydłużyć do min. 48h. Zaleca się przechowywanie frontów w pomieszczeniach czystych.

W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów np. pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem produktu.

W produktach tzw. Standard po usunięciu folii ochronnej front meblowy poddaje się procesowi sezonowania przez okres ok. 7 dni (w tym czasie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). Proces ten możemy przyspieszyć do 24h, stosując zaraz po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie SUPERPOLISH.

Fronty tzw. ULTRA posiadają fabrycznie utwardzoną matę akrylową, co zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

Do czyszczenia frontów akrylowych zawsze używamy czystej miękkiej szmatki z mikrowłókna (mikrofibry) i preparatu AQUAAPUR. Do frontów na wysoki połysk w celu odświeżenia wyglądu możemy użyć mleczka polerskiego SUPERPOLISH.

Zabrania się stosowania następujących środków czyszczących:

- * mleczka typu Cif
- * octu
- * środków do czyszczenia mebli zawierających wosk
- * środków do czyszczenia okien